



Ficha técnica

Melamina de
celda abierta

Información Técnica

Composición	Espuma de melamina de celda abierta fonoabsorbente de baja densidad
Color	Blanco
Espesores	20 mm / 40 mm / 50 mm
Densidad	$9,5 \pm 1,5 \text{ kg/m}^3$
Absorción	20 mm. (α_w 0.45) 40 mm. (α_w 0.65) 50 mm. (α_w 0.81)
Tª de trabajo	En continuo máximo hasta 150°C. Intermitente hasta 200°C. Se descompone a partir de 350°C
Tolerancia de corte	Hasta 600mm $\pm$ 5mm / > 600mm $\pm$ 10mm
Instalación	Sin obra, fácil y rápida / Fijado o suspendido
Limpieza	Aspiración / Seco / Vapor a presión No genera hongos ni microorganismos
Resistencia al fuego	B-s1,d0. / Ignífugo / CTE para locales de pública concurcencia
Certificación	Clase A. Emisión COV según ISO 16000 Marcado CE

Inspírate



