



Ficha técnica

Información Técnica

Composición	Panel PET bruto fonoabsorbente compuesto por fibras de poliéster recicladas con un excelente rendimiento acústico
Medida	2440x1220 mm. A medida
Espesores	9 mm
	12 mm
Densidad	9 mm: 167 kg/m ³
	12 mm: 200 kg/m ³
Absorción	9 mm (α 0.80) Cámara 200 mm
	12 mm (α 0.30) Pegado a la pared
	(α 0.75) Cámara 50 mm
	(α 0.90) Cámara 200 mm
Tolerancia de corte	± 2 mm
Instalación	Sin obra, fácil y rápida / Fijado o suspendido
Limpieza	Aspiración / Seco / Vapor a presión
Resistencia al fuego	B-s2,d0. Ignífugo. CTE para locales
	de pública concurrencia

Certificación:

Certificado LEED® (Pass)

Certificado BREEAM® (Exemplary level)

Certificado FSC STANDARD

Certificado CE (EN 15102:2007 + A1:2011)

Certificado VOCs (A+ classification)

Certificado GLOBAL RECYCLED STANDARD
(Mínimo 60% reciclado)

Certificado PEFC (ST 2002:2013)

Certificado OEKO-TEX STANDARD 100

Certificado Acústico



Colores disponibles



TAF 139



TAF 140



TAF 120



TAF 131



TAF 116



TAF 124




TAF 109



TAF 102



TAF 127



TAF 125



TAF 138




TAF 147




TAF 112



TAF 107



TAF 101



TAF 104

Inspírate



